

My Print 75 g/m²

Technický list

Kancelářský papír – standardní formáty (Cut-Size)



Fyzikální parametry

Parametr	Norma	Cílová hodnota
Plošná hmotnost (g/m ²)	ISO 536	75,0
Tloušťka (μm)	ISO 534	96,0
Tuhost MD (mN)	ISO 2493-1	≥ 90
Tuhost CD(mN)	ISO 2493-1	≥ 30
Pevnost v tahu MD (kN/m)	ISO 1924-2	≥ 5,1
Drsnost Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	190
Propustnost vzduchu (ml/min)	ISO 5636-3	≤ 1700
Vlhkost (%)	ISO 287	4,0
Rovnoměrnost (formace) (#)	Interní metoda	≥ 25

Optické parametry

Parametr	Norma	Cílová hodnota
Bělost (CIE)	ISO 11475	161
Jas D65, %	ISO 2470-2	110
Opacita, %	ISO 2471	92

Informace o systémech řízení

- Papír je vyroben z bělené kraftové celulózy bez použití elementárního chlóru (ECF).
- Výroba probíhá v neutrálním až mírně alkalickém procesu – bezkyselé (acid-free), dle ISO 9706.
- Laboratoře The Navigator Company jsou akreditovány dle ISO 17025.
- Systémy řízení certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001.
- Certifikace FSC a PEFC – řetězec odpovědnosti. FSC-STD-40-004 a FSC-STD-40-005 (NC-COC/CW-014433) a PEFC ST 2002 (PBN-PEFC-COC-014433)