

Parametr	Unit	GalerieArt Silk										
Basis Weight	g/m2	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
CIE whitness	%	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacity	%	91	92,5	94,5	95	95,5	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5
Gloss	%	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Bulk	cm3/g	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,86	0,92	0,96	1,01
Parametr	Unit	Vantage Silk										
Basis Weight	g/m2	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
CIE whitness	%	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Opacity	%	91,5	93	94,5	95,5	96	97	97,5	98	98,5	99	99
Gloss	%	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Bulk	cm3/g	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85	0,86	0,88	0,92	0,96

Parametr	Unit	GalerieArt Gloss										
Basis Weight	g/m2	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
CIE whitness	%	124	125	127	126	126	126	126	126	126	126	126
Opacity	%	90	92	93,5	94,5	95	96	97	98	98,5	99	99,5
Gloss	%	66	66	64	64	64	64	64	64	66	66	66
Bulk	cm3/g	0,73	0,74	0,74	0,72	0,72	0,73	0,75	0,76	0,76	0,78	0,8
Parametr	Unit	Vantage Gloss										
Basis Weight	g/m2	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
CIE whitness	%	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Opacity	%	90	92	93	94	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99	99
Gloss	%	64	64	66	66	66	66	66	66	66	68	68
Bulk	cm3/g	0,71	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	0,76	0,76