

Řada Avery Dennison Conform Chrome

Využívá technologii Easy Apply RS™ s dlouhou dobou odstranitelnosti

Datum zveřejnění: 16. 8. 2013

Revize 2

Číslo artiklu: CWF-..CHR122-23

Úvod

Série Avery Dennison® Conform Chrome je fólie nejvyšší kvality vyvinutá speciálně pro polep vozidel a řezanou grafiku s požadavkem na výsledný vysoký chromový lesk. Patentovaná technologie Avery Dennison® Easy Apply RS™ umožňuje rychlejší polohování, aplikaci bez bublin a odstranitelnost i po dlouhé době používání. Série Conform Chrome je dostupná v odstínech stříbrná, zlatá, modrá, černá a červená.

Popis

Lící vrstva: fólie tloušťky 142 µm s chromovým vzhledem
Lepidlo: permanentní akrylátové čiré, s dlouhou dobou odstranitelnosti a technologií Easy Apply RS
Podkladový papír: natíraný kraftový papír, 150 g/m²

Vlastnosti

- polopoddajná fólie s velmi vysokým leskem
- unikátní patentovaná technologie lepení (informace dále)
- dobrá tvarovatelnost na nepravidelném podkladu
 - mírně konkávní tvar (prolis)
 - jemně konvexní tvar (vyklenutý tvar)
- vynikající trvanlivost a venkovní odolnost
- dobrá odolnost vůči UV záření, vysokým i nízkým teplotám, vlhkosti a solným postřikům
- technologie pro snadnou aplikaci zamezuje vzniku zvrásnění a bublin

Doporučení pro použití

Série Conform Chrome jsou fólie s chromovým akcentem navržené tak, aby grafice dodávaly zvláštní efekty a sportovní vzhled. Uživatel musí před použitím určit vhodnost výrobku pro daný účel a přijímá odpovědnost za dodržení všech zákonných předpisů pro použití chromových fólií na vozidlech nebo konečné grafické použití. Uživatel dále přebírá všechna rizika a odpovědnost s tím související.

Rady pro aplikaci

Řada Conform Chrome je určena pro aplikaci na pevné povrchy, například automobily, autobusy a vlaky, a pro aplikaci na stávající grafické fólie. Před aplikací na členitý povrch je vhodné fólii mírně nahřát. Při příliš velkém zahřátí a roztážení může dojít ke změně barvy nebo „zbělání“, na což se nevztahuje záruka na materiál.

Upozornění

Fólie řady Conform Chrome jsou citlivé a při aplikaci a každodenním používání se mohou poškrábat. Při použití této fólie doporučujeme dbát zvýšené obezřetnosti a opatrnosti. Na poškrábání fólie se nevztahuje záruka (viz strana 2). Na povrchu fólie mohou být určité nepravidelnosti, které jsou u lící vrstvy běžné a nelze je považovat za vadu či nedostatek. Společnost Avery Dennison® ani její pobočky či jiné její subjekty nepřijímají závazek či odpovědnost za poškrábání fólie, případně za nepravidelnosti povrchu.

Registrované patenty:

US6,630,049, US7,060,351, US7,344,618, EP1276605, EP1282472

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
Tel.: 283 970 121
Fax: 283 971 996
marketing@igepagroup.com
objednavky@igepagroup.com
www.igepagroup.com
www.top-autofolie.cz



Fyzikální vlastnosti

Vlastnosti	Zkušební metoda ¹	Výsledky
Posuvné měřítko, lící vrstva	ISO 534	142 µm
Posuvné měřítko, lepidlo	ISO 534	30 µm
Lesk	ISO 2813, 20°	90 %
Rozměrová stálost	DIN 30646	0,15 mm max.
Přilnavost, počáteční	FINAT FTM-1, nerezavějící ocel	350 N/m
Přilnavost, konečná	FINAT FTM-1, nerezavějící ocel	440 N/m
Hořlavost		samozhášivá
Doba použitelnosti	Skladování při teplotě 22 °C a rel. vlhkosti 50–55 %	1 rok
Životnost	Expozice na svislých plochách	3 roky (stříbrná) 2 roky (ostatní odstíny)

Rozsah teplot

Vlastnosti

Teplota při aplikaci
Teplota při použití

Výsledky

Minimální: +10 °C
-40 °C až +80 °C

Chemické vlastnosti

Odolnost proti chemickým látkám

Odolná vůči většině slabých kyselin,
zásad a solných roztoků

Důležité upozornění

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Hodnoty uvedené v tomto dokumentu jsou typické hodnoty a nepředstavují specifikaci výrobku. Mají informativní charakter, poskytují se bez záruky a nepředstavují záruku. Kupující by měl před použitím nezávisle určit vhodnost tohoto materiálu pro konkrétní použití.

Všechny technické údaje mohou být změněny. V případě rozporů či rozdílů mezi anglickou verzí a cizojazyčnými verzemi těchto podmínek platí anglická verze.

Záruka

Materiály značky Avery Dennison® jsou vyráběny s důrazem na kontrolu kvality a vztahuje se na ně záruka bezvadnosti materiálu a provedení. Materiál, u něhož bude dostatečně prokázáno, že byl v době prodeje vadný, bezplatně vyměníme. Naše celková záruka vůči kupujícímu v žádném případě nepřevyšuje cenu dodaných vadných materiálů. Žádný prodejce, zástupce ani jednatel není oprávněn poskytnout záruku nebo prohlášení v rozporu s výše uvedeným. Všechny materiály značky Avery® se prodávají za výše uvedených podmínek, které jsou součástí našich standardních podmínek prodeje a jsou k dispozici na vyžádání.

1) Zkušební metody

Více informací o našich zkušebních metodách naleznete na našich webových stránkách.

2) Životnost

Údaje o trvanlivosti platí pro podmínky expozice v zemích střední Evropy. Skutečná životnost bude záviset na přípravě podkladu, podmínkách expozice a údržbě značení. Například u značení směřujícího na jih, v prostředí s dlouhodobým působením vysokých teplot jako například v zemích jižní Evropy, v oblastech s průmyslovým znečištěním nebo ve vysokých nadmořských výškách bude životnost ve venkovním prostředí kratší.